

SIERRAS DE CINTA SOLDADAS MÁS USUALES

Calidad M42.

- Dispone de material HSS M42 en la punta de los dientes, lo cual les confiere una gran resistencia al desgaste garantizando una prolongada vida del afilado de los mismos.
- **Aplicación:** multiusos, para todos los materiales con una dureza de hasta 1400 N7mm2 (44Hrc), en tubo, perfiles, macizos y paquetes.

Calidad M51.

- Dispone de material HSS M51 en la punta de los dientes, lo cual les confiere una gran resistencia al desgaste garantizando una prolongada vida del afilado de los mismos.
- **Aplicación:** para materiales problemáticos como aleaciones con base de Níquel, Titanio, Bronces especiales, etc.



145024

145034

Unid:mm

CÓDIGO M42

CÓDIGO M51

DESARROLLO

ANCHO

ESPESOR

32

32

1470

13

0,65

42

42

1638

13

0,65

145026

145036

Unid:mm

CÓDIGO M42

CÓDIGO M51

DESARROLLO

ANCHO

ESPESOR

10

10

2060

20

0,90

12

12

2070

20

0,90

145027

145037

Unid:mm

CÓDIGO M42

CÓDIGO M51

DESARROLLO

ANCHO

ESPESOR

10

10

2450

27

0,90

20

20

2600

27

0,90

22

22

2700

27

0,90

30

30

2825

27

0,90

40

40

3010

27

0,90

44

44

3100

27

0,90

50

50

3180

27

0,90

58

58

3660

27

0,90

145028

145038

Unid:mm

CÓDIGO M42

CÓDIGO M51

DESARROLLO

ANCHO

ESPESOR

02

02

3505

34

1,10

06

06

4100

34

1,10

12

12

4570

34

1,10

26

26

5200

34

1,10

- **EJEMPLO DE PEDIDO:** 14502740 M42 3010x27x0,90 Nº DIENTES (Seleccionar dentado según la página posterior).
- Consulten plazo de entrega.
- Consulten medidas fuera de catálogo, (otros anchos, espesores y desarrollos).